

INDU **MAXX**

Professional

Technische informatie

ARTIKEL : 85.100

PRODUCT : INDUMAXX SILICONENSPRAY

Omschrijving

InduMaxx Siliconenspray voor het smeren en beschermen van onderdelen van metaal, kunststof en rubber. Siliconenspray is waterafstotend, pH-neutraal en bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen. Siliconenspray voorkomt het vastvriezen en uitdrogen van onderdelen van rubber en het piepen en kraken van onderdelen van kunststof. Siliconenspray heeft een uitstekende mechanische en thermische stabiliteit. InduMaxx Siliconenspray heeft een gericht spuitbeeld en is bestand tegen temperaturen van - 50°C tot + 200°C.

Toepassingen

Piepende kunststof onderdelen	Deurrubbers
Dashboards	Bumpers
Geleiderails (caravan, zonwering)	Zonnedaken
Schuifdeuren	Zaagbladen
Hulpmiddel bij het lossen van mallen	

Productkenmerken

Uitstekende hechting
Waterafstotend
Voorkomt vastvriezen en uitdrogen van onderdelen van rubber
Voorkomt piepen en kraken van onderdelen van kunststof
Uitstekende mechanische en thermische stabiliteit
Bestand tegen weersinvloeden
Bestand tegen zwakke zuren en basen
Gericht spuitbeeld

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ML
Basis	:	Polydimethylsiloxaan
Viscositeit	:	1.000 cSt
VOS-gehalte	:	Circa 92% w/w
Kleur	:	Transparant
Geur	:	Karakteristiek
Soortelijke massa bij 20°C	:	0,95 gr/ml
Dampdruk bij 20°C	:	3 tot 4 bar
Temperatuur bestendig	:	-50°C tot +200°C
pH-waarde	:	Neutraal

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Voor gebruik de spuitbus schudden. Siliconenspray in een dunne laag aanbrengen. De beste smering wordt verkregen na het verdampen van het oplosmiddel (circa 1 minuut).

De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen van de grondstoffeverlanciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet meer aansprakelijk zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische infobladen ongeldig. 01-07-2014



Neerpolderseweg 25^a
3381 JP Giessenburg
T 0184 - 651 033
info@gelecongiessenburg.nl

Ridder Snouckaertlaan 15
2273 HZ Voorburg
T 070 - 335 03 50
info@geleconvoorburg.nl